TTP POLSKA Sp. z o.o.
ul. Długa 25
43-365 Wilkowice
tel/fax: 33 816 04 14
e-mail: biuro@ttppolska.pl

Leading Edge Technology

TTP90

TTP90 50ml/75g

TTP 90
SILNY KLEJ STRUKTURALNY

Doskonała przyczepność

Strukturalne spajanie, uszczelnianie, wypełnianie i naprawa przy użyciu jednego produktu.

Odporny na wysokie temperatury.

Klei tworzywa sztuczne, metale, drewno, beton i wiele innych materiałów.

Nie zawiera lotnych związków organicznych, chloru oraz jest bezzapachowy.

Wstępne sklejenie uzyskujemy już po 5 minutach.

UWAGA
Wszystkie informacje, łącznie z ilustracjami są wiarygodne. Jednakże użytkownicy powinni sami ocenić przydatność każdego produktu do właściwych zastosowań. TTP Polska Sp. z o.o. nie gwarantuje dokładności pełnej informacji i zrzeka się odpowiedzialności odnośnie użytkowania produktów. Zobowiązania TTP Polska Sp. z o.o. ograniczają się jedynie do standardowych warunków sprzedaży produktu i w żadnym wypadku TTP Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe i pośrednie szkody powstałe na skutek sprzedaży, używania i niewłaściwego stosowania produktu.

INFORMACJE OGÓLNE

TTP 90 to dwuskładnikowy silny klej strukturalny, który jest odporny na wysokie temperatury, wodę, paliwa, a także na większość rozpuszczalników oraz chemikaliów.
Klej ten został testowany przy użyciu rygorystycznych specyfikacji wymaganych przez najważniejsze fabryki samochodów oraz producentów samochodów ciężarowych.
15-to minutowy czas wiązania jest ogromną zaletą tego kleju. Głównie dla tego, że działamy nim na małych elementach i w krótkim czasie są gotowe do montażu. Wstępne sklejenie, przy użyciu tego kleju uzyskujemy już po 5 minutach.
Poza branżą samochodową TTP 90 można stosować w przemyśle elektrycznym i elektronice, optyce i przemyśle szklarskim do klejenia szkła, w budownictwie, przemyśle meblowym, chemicznym, maszynowym itp.
TTP 90 posiada dużą odporność na bodźce mechaniczne i dużą siłę adhezji do podłoża.
TTP 90 może łączyć ze sobą tworzywa sztuczne oraz dowolne kombinacje z użyciem metali, szkła, ceramiki, drewna itp.

DANE TECHNICZNE

Barwa: czarna
Proporcja mieszania: 1/1
Czas przygotowania w temp. 23°C: 1,5 min.
Czas wstępnego wiązania w temp. 23°C: 5 min.
Gotowość do obróbki mechanicznej w temp. 23°C: 10 min.
Czas pełnego wiązania w temp. 23°C: 15 min.
Twardość (Shore D), ASTM D2240: 69
Temperatura pracy (aplikacji): 20 - 25°C
Wytrzymałość na temperaturę: 150°C
Absorpcja wody: <1,5%
Kurczliwość: <1,0%
Optymalna grubość spoiny: 0,5mm do 1,5mm
Maksymalna grubość spoiny: ok. 5mm
Odporność chemiczna: bardzo dobra na paliwa, oleje, smary, rozcieńczone alkalia i kwasy.
Odporność na promieniowanie UV: całkowita
Możliwoość malowania powierzchni: dowolne farby i lakiery.

ZASTOSOWANIE

Klejenie PP i PE z ABS, PVC, HPL, metalami, drewnem, szkłem, kamieniem, poliestrem, twardymi lub elastycznymi tworzywami sztucznymi z wypełniaczami z włókna syntetycznego lub bez.
Klejenie, uszczelnianie i wypełnianie ubytków w tworzywach sztucznych.

KLASYFIKACJA

Kod artykułu	Nazwa	Opakowanie	Rodzaj
TTP90	TTP90	50ml/75g	Kleje, uszczelniacze